

Sigma Coltura Anti-Skid**4063NL**

OMSCHRIJVING Kunststof antislipkorrel voor toepassing in diverse Sigma Coltura finishlagen, voor binnen en buiten.

GEBRUIKSDOEL Het antislip maken van diverse coatingsystemen op vloeren die licht tot middelzwaar belast worden.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Volledig hechtend aan toegepaste finishlaag.
- Goed antislipvermogen.
- Egale korrelverdeling.
- Slijtvast.
- Met Sigma Coltura Anti-Skid wordt een 'open' effect bereikt.

VERPAKKING Blik van 135 g.

VERBRUIK Verhouding Sigma Coltura finishlaag met Sigma Coltura Anti-Skid

Sigma Coltura finishlaag	hoeveelheid materiaal	Sigma Coltura Anti-Skid	te coaten oppervlak
Sigma Coltura Floorcoating WS Satin	4 liter	135 g	ca. 32 m ²
Sigma Coltura WE Finish Satin*	4 liter	135 g	ca. 22 m ²
Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Semi-Matt	5 kg	135 g	ca. 38 m ²
Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Blank Matt**	5 kg	135 g	ca. 50 m ²
Sigma Coltura PUR Finish 2K Matt	5 kg	135 g	ca. 28 m ²
Sigma Coltura PUR Finish 2K Blank Matt**	5 kg	135 g	ca. 28 m ²
<p>* Sigma Coltura WE Finish Satin eerst verdunnen met 10% leidingwater en daarna Sigma Coltura Anti-Skid toevoegen.</p> <p>** Wanneer Sigma Coltura Anti-Skid wordt toegepast in een blanke Sigma Coltura toplaag op een donkere ondergrond, zal de Sigma Coltura Anti-Skid zichtbaar zijn als witte korrels.</p>			

Sigma Coltura Anti-Skid**4063NL****INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK****Menginstructie**

Voeg onder langzaam roeren Sigma Coltura Anti-Skid aan het reeds gemengde of opgeroerde product toe.

Gereedschap voor finishlagen waaraan Sigma Coltura Anti-Skid is toegevoegd

Voor opbrengen en verdelen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm van 18 cm breed.

Voor narollen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm van 50 cm breed.

Applicatiemethode

De met Sigma Coltura Anti-Skid gemengde finishlaag in een geribbelde verfrolbak gieten.

De verfröller in de coating dopen en vervolgens goed afrollen.

De coating dwars over het oppervlak rollen; eerst onder lichte druk, daarna de druk op de roller geleidelijk verhogen. Deze werkwijze is noodzakelijk om een goede verdeling van de Sigma Coltura Anti-Skid te verkrijgen.

Vervolgens in de lengterichting uitrollen en goed verdelen.

Ter voorkoming van aanzetten en rolbanen binnen 5 minuten narollen.

Hierbij mag de roller geen verf opnemen noch afgeven. Dit kan bereikt worden door telkens een stuk door te rollen over een nog niet behandeld vloergedeelte.

Het narollen dient langzaam en met zeer weinig druk uitgevoerd te worden.

ATTENTIE

De effectiviteit van antislipmateriaal is onderhevig aan een subjectieve beleving van de gebruiker. Derhalve wordt geadviseerd eerst een proefvlak aan te brengen om het antislipeffect te laten beoordelen.

Omdat de slijtvastheid van Sigma Coltura Anti-Skid minder duurzaam is dan minerale instrooimiddelen, worden op middelzwaar tot zwaar belaste vloeren minerale instrooimiddelen geadviseerd.

Raadpleeg bij twijfel Technisch Centrum Bouw voor het juiste advies.

REFERENTIES

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300
Sigma Coltura Floorcoating WS Satin	8455NL
Sigma Coltura WE Finish Satin	3831NL
Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Semi-Matt	3807NL
Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Blank Matt	3806NL
Sigma Coltura PUR Finish 2K Matt	3853NL
Sigma Coltura PUR Finish 2K Blank Matt	3852NL

EMG: 10100DN4063NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.