

**Sigma Coltura Thix****3833NL**

**OMSCHRIJVING** Oplosmiddelvrij verdikkingsmiddel voor meercomponenten Sigma Coltura epoxyproducten.

**GEBRUIKSDOEL** Verdikkingsmiddel om oplosmiddelvrije giet-spaanvloeren toepasbaar te maken op ondergronden met een afschot groter dan 5 mm/m<sup>1</sup> of opstaande randen.  
Ook toe te voegen aan Sigma Coltura WE Finish Satin om een betonemail effect te verkrijgen.

**VERPAKKING** Blik van 1 liter.

**BASISGEGEVENS**

Dichtheid	: ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Percentage vaste stof	: 100 vol.%
Houdbaarheid	: Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C en minste 12 maanden.

**INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK**

## Mengverhouding

product	hoeveelheid materiaal	maximale hoeveelheid Sigma Coltura Thix
Sigma Coltura EP Coating Gloss	8 liter	0,4 liter
Sigma Coltura EP Flooring Gloss	25 kg	1 liter
Sigma Coltura Flexible Basecoat	10 liter	0,5 liter
Sigma Coltura TEP Tarfree	30 kg	1,2 liter
Sigma Coltura WE Finish Satin	4 liter	0,2 liter

Overschrijding van de maximaal toe te voegen hoeveelheid Sigma Coltura Thix kan bij afwerking van het coatingsysteem met een finishlaag leiden tot hechtingsproblemen.

**Menginstructie**

Het betreffende product mengen volgens voorschrift. Direct daarna onder voortdurend mengen de voorgeschreven hoeveelheid Sigma Coltura Thix toevoegen en gedurende 2 minuten doormengen. Luchtinslag vermijden. De gemengde hoeveelheid overgieten in een werkbus en zorgvuldig namengen tot een gebruiksklare homogene massa.

**Verwerkingstijd**

Afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden, kan toevoeging van Sigma Coltura Thix leiden tot een kortere verwerkingstijd.

**Sigma Coltura Thix**

**3833NL**

**INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK (vervolg)**

Opmerking

Als een product waaraan Sigma Coltura Thix is toegevoegd, wordt verwerkt bij de minimale verwerkingstemperatuur en/of de maximale relatieve luchtvochtigheid moet bij het overcoaten rekening worden gehouden met een mindere intercoathechting. Verbetering wordt verkregen door het oppervlak eerst af te nemen met Sigma verdunning 90-53 en vervolgens goed te schuren.

**REFERENTIES**

Documentatieblad

nummer

Toelichting op de kenmerkenbladen

1411

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

EMG: 10100DN3833NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail [Info@sigma.nl](mailto:Info@sigma.nl), [www.sigma.nl](http://www.sigma.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.