

Sigma Continu Additief**3272NL**

OMSCHRIJVING Speciaal additief om van Sigma Façade Topcoat Matt en Sigma Siloxan Topcoat Matt een doorwerkkwaliteit te maken.

GEBRUIKSDOEL Toe te passen om Sigma Façade Topcoat Matt en Sigma Siloxan Topcoat Matt te kunnen verwerken tot 2°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Ongeschikt voor elke andere muurverf.

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Verlaagt de minimale ondergrond- en verwerkingstemperatuur van de muurverf.

KLEUR Transparant.

VERPAKKING Flacon van 500 ml.

BASISGEGEVENS

Dichtheid : 1,06 kg/dm³
 Muurverf met additief
 overschilderbaar na : 24 uur
 Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
 Vlampunt : niet van toepassing

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding

Muurverf		Sigma Continu Additief	verdunning met leidingwater
Sigma Siloxan Topcoat Matt Wit	10 liter	250 ml	ca. 3%
Sigma Siloxan Topcoat Matt Basis Ln kleur	10 liter	250 ml	ca. 3%
Sigma Siloxan Topcoat Matt Basis Zn kleur	10 liter	250 ml	ca. 8%
Sigma Façade Topcoat Matt Wit	10 liter	500 ml	ca. 5%
Sigma Façade Topcoat Matt Basis Ln kleur	10 liter	500 ml	ca. 5%
Sigma Façade Topcoat Matt Basis Zn kleur	10 liter	250 ml	ca. 8%

Sigma Continu Additief**3272NL****INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK (vervolg)****Verwerking**

Sigma Continu Additief in de voorgeschreven dosering aan de muurverf toevoegen en goed doorroeren. Aansluitend de muurverf verdunnen met leidingwater tot verwerkingsviscositeit (zie tabel vorige pagina).

De met Sigma Continu Additief gemengde muurverf dient binnen 24 uur verwerkt te worden. Voor de verwerkingsvoorschriften wordt verwezen naar de kenmerkenbladen van de betreffende muurverven.

De verwerkingstemperatuur is minimaal 2°C en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 90%.

Met Sigma Continu Additief gemengde verf niet bewaren c.q. verwerken bij temperaturen boven 15°C.

Noot

Bij op kleur gemaakte muurverven kunnen door toevoeging van Sigma Continu Additief lichte kleurafwijkingen optreden. In verband hiermee geen gemengde en ongemengde muurverf op één muurvlak toepassen.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.

Zie productveiligheidsblad van Sigma Continu Additief.

REFERENTIES

Documentatieblad

nummer

Toelichting op de kenmerkenbladen

1411

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

EMG: 10100DN3272NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.