

Sigmaroad WB Matt**3587NL**

OMSCHRIJVING	Sneldrogende wegenvverf voor buiten en binnen op basis van watergedragen acrylaat.
GEBRUIKSDOEL	Belijnen van betonasfalt, beton en klinkers.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Goede dekking, hechting en slijtvastheid.- Goede weerstand tegen doorbloeden van asfalt.- Goede stroefheid.- Bestand tegen water en pekkel.
KLEUREN EN GLANS	Wit en geel. Mat.
VERPAKKING	Blik van 5 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,65 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 77 vol. % Aanbevolen droge laagdikte : 100 µm per laag Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 6 maanden Vlampunt : Niet van toepassing (> 100°C) Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Kleefvrij na : ca. 15 minuten Ingebruikname na* : ca. 1 uur Overschilderbaar na* : ca. 1 uur * Zie aanvullende gegevens.
VERBRUIK	Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond 6-8 m ² /liter.
VERWERKINGS- CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none">- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C.- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
ONDERGROND- CONDITIE	De ondergrond dient hard, afgebonden, droog en draagkrachtig te zijn.

Sigmaroad WB Matt**3587NL****SYSTEMEN**

Niet eerder behandelde ondergrond

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Van beton de mogelijk aanwezige cementschilferen verwijderen.
- Opruwen met de daarvoor geëigende middelen/gereedschappen.
- Belijnen met drie lagen Sigmaroad WB Matt.

Reeds gecoate vloeren

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Opruwen met de daarvoor geëigende middelen/gereedschappen.
- Belijnen met drie lagen Sigmaroad WB Matt.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Kwast / verfrol

Aanbevolen kwast : ProGold Exclusive Orel mix of ProGold Exclusive Chinex.

Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Nylon Vacht 18 mm van 10 cm

Verdunning : max. 1 vol.% leidingwater

Reiniging gereedschap

Leidingwater

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatieblad 1430 en 1431.

Zie productveiligheidsblad van Sigmaroad WB Matt.

**AANVULLENDE
GEGEVENS**

Drogings tabel bij een droge laagdikte van 100 µm

10°C	1,5 uur
20°C	1 uur
30°C	30 minuten

REFERENTIES

Documentatieblad

nummer

Toelichting op de kenmerkenbladen

1411

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

1328

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

EMG: 10100DN3587NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.