

Sigmulto Stucco Finish**4471NL**

OMSCHRIJVING	Watergedragen, lobbige, blanke lak op basis van acrylaatdispersie voor binnen.
GEBRUIKSDOEL	Beschermende afwerklaag in Sigmulto Stucco systemen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Hoge reinigbaarheid.- Gemakkelijke verwerking.- Geurarm.
KLEUREN EN GLANS	Na droging kleurloos (zie aanvullende gegevens). Eiglans.
VERPAKKING	Plastic emmer van 5 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,05 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 25 vol.% Droog na : ca. 1 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing
VERBRUIK	15-25 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden, geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none">- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 8°C.- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.- Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

Sigmulto Stucco Finish**4471NL****SYSTEMEN**

Stucco-effect

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1.
Gipskortonplaten en gipsvezelplaten vlak en glad overeenkomstig Afwerkingsniveau A (zie tabel van Hoofdbedrijfsschap Afbouw en Onderhoud).
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafex Universal (zie kenmerkenblad 8205).
- Eén laag Sigmulto Stucco (200 tot max. 250 g/m²) aanbrengen met een inox plekspaan met afgeronde hoeken, waarbij met willekeurige bewegingen een kleine of grote tekening wordt aangebracht.
- Na droging met een inox plekspaan de eerste laag uitplamuren met Sigmulto Stucco door middel van korte, onregelmatige bewegingen waarbij het product 'geschraapt' wordt (50-100 g/m²).
- Na doordroging met de kleine inox plekspaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Sigmulto Stucco Finish aanbrengen.
Aansluitend de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Sigmulto Stucco Finish. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Sigmulto Stucco Finish-vlekken overlapt te worden.
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.

Marmer-effect

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1.
Gipskortonplaten en gipsvezelplaten vlak en glad overeenkomstig Afwerkingsniveau A (zie tabel van Hoofdbedrijfsschap Afbouw en Onderhoud).
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafex Universal (zie kenmerkenblad 8205).
- Eén laag Sigmulto Stucco (300 tot max. 350 g/m²) aanbrengen met de rol.
Vervolgens met een kunststof spatel de gewenste tekening aanbrengen.
- Na droging het oppervlak licht polijsten met een inox plekspaan of inox plamuurmes.
- Vervolgens met behulp van een inox plekspaan of inox plamuurmes het geheel uitplamuren met een tweede laag Sigmulto Stucco, waarbij het product 'geschraapt' wordt (50-100 g/m²).
- Na doordroging met de kleine inox plekspaan of inox plamuurmes, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Sigmulto Stucco Finish aanbrengen. Aansluitend de tussenruimten met dezelfde spaan of plamuurmes vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Sigmulto Stucco Finish. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Sigmulto Stucco Finish-vlekken overlapt te worden.
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.

Sigmulto Stucco Finish**4471NL****VERWERKINGS-
GEGEVENS**

Gereedschap
Inox plekspaan of inox plamuurmes

Verdunning
Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Sigmulto Stucco Finish

**AANVULLENDE
GEGEVENS**

Belastbaarheid
Het Sigmulto Stucco systeem, inclusief de Sigmulto Stucco Finish, is toe te passen in natte ruimten (badkamers en keukens), met uitzondering van delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Zonder de Sigmulto Stucco Finish mag het systeem alleen in droge ruimten worden toegepast. Delen die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn eveneens ongeschikt voor het Sigmulto Stucco systeem.

Glans-mat effect
Door het aanbrengen van een laag Sigmulto Stucco Finish zal het glans-mat effect van het Sigmulto Stucco systeem enigszins afnemen.

REFERENTIES

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG: 10100DN4471NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.