

**Sigmurocoat Matt****4938NL**

<b>OMSCHRIJVING</b>	Oplosmiddelhoudende muurverf voor buiten op basis van alkydhars.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het onderhouden van reeds eerder met alkydharsmuurverf geschilderd beton, schuurwerk en pleisterwerk.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeer duurzaam.</li><li>- Zeer gemakkelijk verwerkbaar.</li><li>- Goede dekkracht.</li><li>- Geeft een afsluitende verffilm (is dus niet waterdampdoorlatend).</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit en licht kleuren uit wit. Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Blik van 5 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 52 vol.% Droog na : 1-2 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats. Vlampunt : 44°C
<b>PRAKTISCH RENDEMENT</b>	10-13 m <sup>2</sup> /liter, mede afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
<b>ONDERGROND-CONDITIE</b>	Ondergrond volledig afgebonden, alkalivrij, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden, geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt. Behandeling van alkalische ondergronden leidt tot verzeping van de verf.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.</li><li>- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.</li><li>- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.</li></ul>

**Sigmurocoat Matt****4938NL****SYSTEMEN**

- Intacte muurverf op basis van alkydhars
- Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel, waarbij tevens het verfoppervlak licht wordt geëetst.
  - Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
  - Glanzende lagen mat schuren.
  - Waar nodig de ondergrond repareren met een kalkvrij reparatiemiddel.
  - Kale zuigende gedeelten voorstrijken met Sigmafix Universal.
  - Bijwerken met Sigmurocoat Matt.
  - Het geheel afwerken met Sigmurocoat Matt.

Uitgebreide systeeminformatie  
Zie hiervoor systeemblad 4959.

**VERWERKINGS-  
GEGEVENS**

- Verfrol / kwast
- Aanbevolen verfrol : op gladde ondergronden ProGold verfrol Tex of ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm.  
op gestructureerde ondergronden ProGold verfrol Profloor.
- Aanbevolen kwast : ProGold Rond Tex
- Verdunning : 0-5 vol.% Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

Reiniging gereedschap  
Sigma verdunning 20-05 of terpentine

**VEILIGHEIDS-  
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.  
Zie productveiligheidsblad van Sigmurocoat Matt.

**AANVULLENDE  
GEGEVENS**

Vloeiing  
Goed, heeft een zeer lichte rolstructuur.

Dekking  
Zeer goed, bij een juist verbruik.

Wasbaarheid  
Goed reinigbaar met hogedrukreiniger in combinatie met een neutraal gevelreinigingsmiddel.

**REFERENTIES**

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG: 10100DN4938NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.